

EVERGLOSS

smalto poliuretano per uso professionale

Descrizione del prodotto

Smalto poliuretano a due componenti non ingiallente, di altissima brillantezza, che si mantiene inalterata per anni.

È adatto ad essere applicato su fianchi, coperta e tuga di imbarcazioni in vetroresina. È adatto anche ad imbarcazioni in legno, ferro e lega leggera trattati con epossidici.

È dotato di eccellente dilatazione per un ottimo risultato estetico anche applicato a pennello o rullo, con superfici brillanti a specchio. Applicabile direttamente su gel-coat o fondi epossidici. Non idoneo ad immersione continua.

Caratteristiche

COLORI	Bianco, Bianco Latte, Avorio, Grigio, Giallo, Arancio, Rosso, Verde, Azzurro, Blu, Blu Scuro, Blu Notte, Nero
SOLIDO IN VOLUME	49%
PESO SPECIFICO	1,25-1,35
COV	400-430 g/L g/l
PEZZATURA	0,75L
SHELF-LIFE	24 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce solare diretta)
RESA TEORICA	12 mq/l per mano
APPLICAZIONE	Pennello, Rullo, Spruzzo
DILUENTE	N.4 (pennello e rullo), N.6 (Spruzzo)
RAPPORTO D'IMPIEGO	3:1 in peso
POT-LIFE	3 ore

Impiego

Preparazione della superficie:

SUPERFICI PITTURATE IN BUONE CONDIZIONI: Sgrassare e pulire bene le superfici. Abrasivare con carta di grana medio-fine (280-320).

SUPERFICI PITTURATE IN CATTIVE CONDIZIONI: Se le pitture precedenti hanno poca adesione e si sfaldano, rimuovere tutte le mani precedenti e primerizzare la superficie con il nostro fondo epossidico EPOPLASTIC.

LEGNO NUDO/ACCIAIO/ALLUMINO Primerizzare con minimo 2 mani di Epoplastic, se necessario stuccare tra una mano e l'altra con il nostro STUCCO EPOSSIDICO.

VETRORESINA E GELCOAT NUOVI O IN BUONE CONDIZIONI: Sgrassare e pulire bene le superfici. Abrasivare con carta di grana media (240-280).

GELCOAT VECCHIO/INGIALLITO: A causa della maggiore porosità, è consigliabile primerizzare con 1-2 mani di EPOPLASTIC.

Applicazione:

PENNELLO o RULLO: Applicare due-tre mani di prodotto a distanza di 6-24 ore una dall'altra a 20° C (senza carteggiare, se passano più di 16 ore carteggiare tra una mano e l'altra con carta abrasiva fine (400).

SPRUZZO CONVENZIONALE: Applicare due-tre mani di prodotto diluito da 10% a 20%. Pressione 3,5 BAR, ugello 1,2-1,6 mm.

Tempi di asciugatura:

	10° C	20° C	30° C
FUORI POLVERE	4 ore	2 ore	20 min
AL TATTO	5 ore	4 ore	2 ore
PER RICOPERTURA*	Min	12 ore	6 ore
	Max	48 ore	24 ore
COMPLETA	96 ore	48 ore	24 ore

**Tempi minimi e massimi per ricopertura con EVERGLOSS senza carteggiare. Passato il tempo massimo, sarà necessario carteggiare la superficie prima dell'applicazione di ulteriore mano.*

Suggerimenti:

- Mescolare molto accuratamente prima dell'uso. Mescolare prima i singoli componenti, quindi dopo aver dosato mescolare molto accuratamente la miscela dei due componenti.
- Non applicare il prodotto con temperature sotto i 10° C o sopra i 30° C. La temperatura minima del supporto non deve essere inferiore ai 10° C
- Per evitare il formarsi di condensa, la temperatura del supporto deve essere superiore al punto di rugiada almeno di 3° C.
- È sconsigliabile in ogni caso l'applicazione quando l'umidità relativa supera l'80%.
- Assicurare un'adeguata ventilazione quando la pittura viene applicata in spazi chiusi.
- Evitare di applicare nelle ore serali in quanto l'eventuale condensa potrebbe causare un perdita di lucentezza durante la catalizzazione notturna.
- Lasciare essiccare in un ambiente ben ventilato.

Sicurezza e ambiente

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti.