

# FLEXY

smalto flessibile per gommoni

---

## Descrizione del prodotto

FLEXY è uno smalto semilucido monocomponente dotato di ottima adesione e grande flessibilità, adatto alla verniciatura dei gommoni e della vinilpelle.

---

## Caratteristiche

COLORI	Bianco, Grigio, Nero, Rosso, Arancio, Giallo
SOLIDO IN VOLUME	30-35%
PESO SPECIFICO	1,20-1,30
COV	550-600 g/l
PEZZATURA	0,50L
SHELF-LIFE	48 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce solare diretta)
RESA TEORICA	10-11 mq/l per mano (90-100 micron bagnati, 25-35 micron secchi)
APPLICAZIONE	Pennello, Rullo, Spruzzo
DILUENTE	N. 4
RAPPORTTO D'IMPIEGO	Monocomponente

---

## Impiego

### Preparazione della superficie:

TUBOLARI (PVC, HYPALON, NEOPRENE O ALTRO): Lavare almeno due volte la superficie con uno straccio imbevuto di Solvente 102 Antisilicone o altro decapante di buona qualità (usare uno straccio pulito, se la superficie è estesa cambiare straccio di tanto in tanto) onde essere sicuri d'avere eliminato completamente le sostanze contaminanti quali grassi, cere, siliconi, che potrebbero ostacolare l'adesione.

Carteggiare con carta fine (n. 320) o feltro abrasivo per irruvidire/opacare leggermente la superficie senza danneggiarla.

### Applicazione:

PENNELLO o RULLO: la verniciatura va eseguita preferibilmente a pennello in due mani, avendo cura di pennellare sempre in un senso, senza incrociare né passare il pennello su zone già verniciate anche da poco tempo, soprattutto nell'applicazione della seconda mano. Applicare due mani a distanza di 6 ore una dall'altra a 20° C.

SPRUZZO: Diluire con diluente n.4 (max 20%). Ugello consigliato 1,8 - 2,0mm. Pressione consigliata 50-60 PSI (3,5 - 4,0 BAR).

**Tempi di asciugatura:**

	10° C	20° C	30° C
<b>FUORI POLVERE</b>	45 min	30 min	20 min
<b>AL TATTO</b>	5 ore	3 ore	2 ore
<b>PER RICOPERTURA</b>	12 ore	6 ore	4 ore
<b>PER VARO</b>	48 ore	24 ore	12 ore

**Suggerimenti:**

- Mescolare molto accuratamente prima dell'uso. Il prodotto può presentare una marcata separazione a causa dei pigmenti pesanti presenti nel formulato.
- Non applicare il prodotto con temperature sotto i 5° C o sopra i 38° C. In caso di temperature sotto i 10° C è importante attendere almeno 48 ore per il varo dopo l'ultima mano.
- Rispettare le quantità consigliate per ottenere un buon risultato. Il prodotto è pronto all'uso, si sconsiglia l'uso di diluente.

---

**Sicurezza e ambiente**

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti